



KWARCYT T-33

КВАРЦОВА ГРУНТ-ФАРБА ДЛЯ ШТУКАТУРКИ

ЗАСТОСУВАННЯ:

Грунт-фарба на водній основі, призначена для внутрішніх поверхонь будівель, а також зовнішніх поверхонь, що піддаються руйнівному впливу погодних умов. Рекоменується для використання під акриловими та силіконовими штукатурками, керамічною плиткою для стін та підлоги. Може наноситися на різноманітні будівельні матеріали, включаючи акрилові та мінеральні штукатурки, бетон, цеглу, штукатурку та гіпсокартон. При правильному нанесенні збільшує адгезію, посилює несучу здатність, вирівнює поглинальну здатність та когезію основи, не перешкоджаючи процесу «дихання стіни». Містить водні полімерні дисперсії, мінеральні наповнювачі, кварцовий заповнювач, допоміжні речовини та модифікатори.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ ТА НАНЕСЕННЯ:

Продукт готовий до використання, лише у разі загущіння можна додати до 5% водопровідної води. Поверхню, яку потрібно ґрунтувати, слід ретельно очистити, включаючи видалення відшарованої фарби, пилу, водоростей та лишайників, а також знежирити. Свіжу цементно-вапняну штукатурку можна ґрунтувати не раніше ніж **через 4 тижні** після нанесення. Гладкі поверхні слід зашліфувати наждачним папером. Тріщини та відколи заповнити акриловою шпаклівкою, більші – гіпсом зсередини та цементним розчином зовні приміщення. Особливо поглинаючі поверхні слід заґрунтувати SIL-GRUNT від Pigment.

Перед фарбуванням ретельно перемішайте вміст упаковки. Після тривалого зберігання на дні відра може з'явитися осад кристалів кварцу, що не є дефектом продукту. Після ретельного перемішування вмісту упаковки продукт готовий до використання. Рівномірно нанесіть валиком, пензлем або макловицею.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Неприпустимо проводити роботи на фасадах під час опадів, сильного вітру або прямих сонячних променів без спеціального захисту для обмеження впливу погодних умов. Свіжонанесені покриття слід захищати від дощу, морозу та надмірного висихання. **Не використовуйте ґрунт-фарбу під силікатні штукатурки.**

→ форма:	біла, середньої в'язкості рідина
→ нанесення:	валиком, пензлем або макловицею
→ використовувати та зберігати при температурі:	5°C÷35°C
→ час висихання:	приблизно. 3-4 год.
→ можливість виконання штукатурних робіт:	після 24 годин після нанесення ґрунт-фарби
→ рекомендована кількість шарів:	1, в особливих випадках: 2
→ розхід:	5-7 м ² /кг.
→ щільність:	ок. 1,4 гр./см ³
→ значення рН:	8,0-9,0
→ коефіцієнт пропускання водяної пари:	середнє 15 < V < 150гр./ (м ² ·24 г.); 0,14 < s _d < 1,4 м
→ Очищення обладнання та розведення:	вода
→ Гігієнічний сертифікат	NIZP-PZH
→ гарантія:	12 місяців з дати виробництва
→ упаковка:	4 кг.; 7 кг.; 14 кг.

З виходом нової версії картки попередня картка стає недійсною.
версія 20221220

