



ШТУКАТУРКА СИЛІКОНОВА

ГІДРОФОБНА / БАРАНЕЦЬ

ЗАСТОСУВАННЯ:

Для створення декоративної тонкошарової штукатурки в системах утеплення будівель та на типових будівельних основах, як усередині, так і зовні приміщень. Створює міцний, довговічний, естетичний та стійкий захисний шар для стін.

ОСНОВА :

Суха, міцна, знежирена, без висолів та плям біологічного або корозійного походження. Нецільно прилягаючі та нецільні фарби або штукатурки, що складають основу, слід видалити. Заповніть будь-які нерівності та щілини в основі клеєвим розчином для утеплення. Заґрунтуйте основу пігментом KWARCYT T-33 фірми Pigment. Нові мінеральні основи, такі як бетон, цементна штукатурка, цементно-вапняна штукатурка, повинні витримуватися 4 тижні перед нанесенням тонкошарової штукатурки, а за 24 години до нанесення штукатурки основу слід заґрунтувати KWARCYT T-33 фірми Pigment.

НАНЕСЕННЯ:

Перед нанесенням перемішайте масу, що міститься у відрі, за допомогою механічного міксера на низькій швидкості. Наносьте штукатурку за допомогою гладилки з нержавіючої сталі рухами знизу вгору, залишаючи шар, що дорівнює розміру зерна. Видаліть надлишки штукатурки кельмою. Текстура досягається шляхом розгладжування нанесеної штукатурки пластиковою гладилкою. Невеликі кругові рухи створюють плямисту текстуру. Формування текстури відбувається протягом кількох хвилин після нанесення.

ПРИМІТКИ ЩО ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

СИЛІКОНОВА ШТУКАТУРКА - баранець готова до використання. Перед використанням перемішайте штукатурку низькошвидкісним міксером. Якщо після змішування штукатурки у відрі вона не досягне задовільної консистенції, можна додати невелику кількість води та перемішати ще раз. Під час змішування штукатурка розріджується. Рекомендується додавати воду в кількості від 0,25 до 0,5 літра. Штукатурку слід наносити методом «мокре по мокрому», щоб уникнути видимих стиків матеріалу на стіні. Не зупиняйте роботу до завершення заданої архітектурної ділянки стіни. Роботи не слід проводити під прямими сонячними променями, сильним вітром або високою вологістю. Рекомендується протестувати штукатурку на невеликій ділянці перед нанесенням. Мийте інструменти водою одразу після використання. Захищайте штукатурку від дощу до її повного затвердіння.

НАНЕСЕННЯ РОЗПИЛЕННЯМ:

ПРИСТРІЙ	ТИСК, BAR	СОПЛО	РЕКОМЕНДОВАНЕ РОЗВЕДЕННЯ
ШТУКАТУРНА МАШИНА	6 - 8	4 - 8 мм.	до 5 %
GRACO TexSpray FastFinish PRO	4	6 - 8 мм.	до 5%

Рекомендації з охорони праці та техніки безпеки:

Провітріть кімнату, поки запах не зникне, перш ніж вводити в експлуатацію. Зберігайте у недоступному для дітей місці. У разі потрапляння в очі промийте великою кількістю води. У разі подразнення очей або проковтування негайно зверніться до лікаря та покажіть упаковку або етикетку.

→ доступні кольори:	білий, на запит вибрані кольори згідно з картами NCS або RAL
→ нанесення:	гладилка штукатурна
→ використовувати та зберігати при температурі:	5÷25°C
→ найбільше зерно наповнювача:	1,5 мм.
→ розхід (залежить від товщини шару):	1,5 мм. - 2,5 кг./м ²
→ час висихання:	приблизно 12 годин, повне затвердіння: через 48 годин (при 20°C та відносній вологості повітря 55%, нижча температура та вища вологість подовжують час висихання)
→ щільність:	приблизно 1,80 кг./дм ³
→ значення рН:	8-9
→ Норма:	PN-EN 15824:2010
→ Очищення обладнання:	мийте інструменти водою одразу після використання
→ проникність водяної пари :	клас V2
→ поглинання води:	клас W3
→ гарантія:	12 місяців з дати виробництва (вказана на кришці)
→ упковка:	25 кг.

З виходом нової версії картки попередня картка стає недійсною. версія 20251028