



SILANIT W

ФУНГІЦИДНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ФАРБА ДЛЯ ВОЛОГИХ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЕЛЬ

ЗАСТОСУВАННЯ:

Водоемульсійна фарба SILANIT W призначена для фарбування цементних, цементно-вапняних, реставраційних штукатурок, цегли та бетону.

Основна сфера застосування фарби – вологі приміщення, але її також можна використовувати на фасадах будівель, покритих мінеральними штукатурками. Завдяки своїй здатності затвердівати у присутності вологи, її можна чудово використовувати для відновлення погано дренуваних будівель. Після висихання утворює надзвичайно непрозоре матове покриття, стійке до атмосферних впливів та миття під тиском. **SILANIT W не перешкоджає процесу затвердіння розчинів, тому його можна використовувати вже через 24 години після нанесення мінеральної штукатурки.**

Фунгіцидні властивості. Завдяки ретельно підбраному складу, її можна використовувати для захисту від грибків нових приміщень, таких як молочні заводи, пивоварні, винокурні та склади, а також для відновлення вологих, уражених цвіллю стін старих будівель, **включаючи історичні.**

ПІДГОТОВКА ПОВЕРЗНІ ТА НАНЕСЕННЯ:

Поверхню, що підлягає ремонту, слід ретельно знежирити, знепилити та очистити. З поверхні стіни слід видалити вапняні, емульсійні та олійні фарби. Тріщини та щілини заповнити цементним розчином. Виступаючі, незнімні сталеві елементи покрити антикорозійною фарбою AKRYLEN GRUNT від Pigment, яка не містить цинкового пилу. Перед фарбуванням SILANIT W, змочіть штукатурку, рівномірно обприскавши поверхню водою, та зачекайте кілька хвилин, поки вона вбереться. У більшості випадків ґрунтування основи не потрібне. Повільно всипте вміст упаковки у відміряну кількість води, енергійно помішуючи механічним міксером (наприклад, міксером, встановленим на дріль), доки фарба не стане однорідною. Рекомендоване співвідношення: 3 кг сухої фарби на 2 літри води **Після змішування фарбу необхідно використати протягом 6-8 годин.** Найкращі умови для затвердіння спостерігаються в хмарну погоду та за високої вологості. Захищайте свіжонанесену фарбу від дощу, інтенсивного сонячного світла та вітру. Після тривалої перерви (2-3 години) фарба може загуснути; у цьому випадку її необхідно енергійно перемішувати. Фарба повернеться до своєї початкової консистенції без потреби розбавлення. Інструменти слід мити одразу після використання. У виняткових випадках, якщо фарба все ще залишає плями після двох днів висихання, можна прискорити її затвердіння, рівномірно обприскавши стіну водою.

НАНЕСЕННЯ РОЗПИЛЕННЯМ:

ПРИСТРІЙ	ТИСК, BAR	СОПЛО	РЕКОМЕНДОВАНЕ РОЗВЕДЕННЯ
ШТУКАТУРНА МАШИНА	пр. 6	2-3 мм.	до 5%
	6-8	4 мм.	-

КОМЕНТАРІ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ з Охорони Праці та Техніки Безпеки:

Не використовуйте іржаві, алюмінієві або оцинковані інструменти чи посуд. Не ґрунтуйте полімерними (емульсійними) препаратами, наприклад, акриловими. Не наносьте поверх полімерних емульсійних фарб або штукатурок (наприклад, акрилових). Не фарбуйте під сильним сонячним світлом або вітром.

Вживайте звичайних запобіжних заходів, таких як під час роботи з цементом, вапном або рідким склом. Уникайте прямого контакту з очима та шкірою.

→ доступні кольори:	білий
→ за оптимальних умов затвердіння штукатурки фарба:	через 24 години
→ у менш сприятливих умовах:	48 годин після нанесення свіжої мінеральної штукатурки
→ нанесення:	валиком, пензлем або розпиленням
→ використовувати при температурі	5°C ÷ 30°C
→ термін придатності після змішування з водою:	до 8 годин
→ час висихання:	пр. 2 години, повне затвердіння через 48 годин
→ рекомендована кількість шарів:	1, (в особливих випадках: 2)
→ розхід:	6-8 м ² / Л розведеної фарби
→ опір дифузії (еквівалентна дифузії товщина повітряного шару):	S _d < 0,1 м.
→ очищення обладнання та розведення:	вода
→ Гігієнічний сертифікат:	NIZP-PZH
→ гарантія:	12 місяців з дати виробництва (вказана на кришці)
→ упаковка:	3 кг.; 10 кг.

З виходом нової версії картки попередня картка стає недійсною.
вер. 20221220